

Двухкомпонентный полиуретановый лак-грунт. Используется как самостоятельное покрытие. Применяется для отделки фасадов, дверей и панелей из различных пород дерева.

## Технические показатели

Сухой остаток:	42±2%
Плотность:(DIN 51 757)	0,98±0,02
Вязкость основы:	тиксотропная
Блеск:(DIN 67 53)	
	20%
	30%
	50%
	60%

## Свойства покрытия

- удобство в применении;
- высокая твердость;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость.

## Подложки

Различные породы древесины, различные виды натурального шпона.

## Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки лака-грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:

PU-1.041

Отвердитель №024

Разбавитель

Жизнеспособность композиции при 20°C

Теоретический расход

По массе:

100

50

“Разбавитель для ПУ ЛКМ”

4 часа

120-150 г/м<sup>2</sup>

Рекомендуемая шлифовальная бумага

Для сухого шлифования

P 280  
для заключительной обработки  
P 320

Способ нанесения

Давление, атм

Сопла, мм

Количество слоев

Разбавитель

Пневматическое распыление

2,5-4,0

1,8-2

2-3

10-20%

## Возможные методы нанесения:

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

## Сушка

	от пыли	на отлив	до шлифования		до складирования
			руч.	мех.	
При 20° C	15 минут	40 минут	1,5 часа	2,5 часа	3 часа

## Упаковка

Лак-грунт PU-1.041 - 25 л. в евроведре

Отвердитель №024 - 25 л. в евроведре

## Гарантийный срок хранения

Лак-грунт PU-1.041 - 12 месяцев

Отвердитель №024 - 4 месяца