

Двухкомпонентный высокоглянцевый, тиксотропный полиуретановый лак с высоким сухим остатком. Применяется для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей: детских кроваток, стульев, дверей, мебели и других изделий из дерева.

Технические показатели

Сухой остаток:	50±2%
Плотность:(DIN 51 757)	0,98±0,01
Вязкость основы:(DIN 4)	35±5
Блеск:(DIN 67 53)	100%

Свойства покрытия

- высокие тиксотропные свойства;
- хорошо полируется;
- быстрое время сушки;
- высокий блеск;
- хорошая стойкость к УФ.

Подложки

Полиуретановые грунты PU-0.104, PU-0.106

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +10°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	
Лак PU-1.046	100	
Отвердитель №064	50	
Жизнеспособность композиции при 20°C		4 часа
Лак PU-1.046	100	
Отвердитель №054*	60	
Жизнеспособность композиции при 20°C		10 часов
Разбавитель		“Разбавитель для ПУ ЛКМ”
Теоретический расход		120-150 г/м ²

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,4-1,8	1-2	30-50%

* При использовании отвердителя №054 наблюдается снижение светостойкости покрытия.

Возможные методы нанесения:

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление
- Электростатическое нанесение

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка с отвердителями №064 и №054

При 20° С	от пыли 30 минут	на отлип 1 час	до складирования не менее 48 часов	до полировки не менее 24 часов
-----------	---------------------	-------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Упаковка

Лак PU-1.046/100 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №064/ №054 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Лак PU-1.046/100 - 12 месяцев
Отвердитель №064/ №054 - 6 месяцев