

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

#### Технические показатели

Цвет	белый
Сухой остаток	71±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,55±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск	матовый

#### Свойства покрытия

- очень легко шлифуется;
- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- высокая укрывистость.

#### Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ).

#### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

#### Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Грунт PU-0.205	100	100
Отвердитель №024	20	30
Отвердитель №034	35	50
Разбавитель		Разбавитель для ПУ ЛКМ
Жизнеспособность композиции с отвердителем №024 при 20°C		1,5 часа
Жизнеспособность композиции с отвердителем №034 при 20°C		3 часа
Теоретический расход		150-170 г/м <sup>2</sup>

#### Рекомендуемая шлифовальная бумага (сухое шлифование): P280

Для заключительной обработки P320

#### Способ нанесения 1: Пневматическое распыление

Давление, атм	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-2,0
Количество слоев	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ	30-40%

#### Способ нанесения 2: Airmix

Количество слоев	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ	0-10%

\* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

#### Сушка с отвердителем №024 при 20°C

На отлип	40 минут
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	1,5 часа
До механического шлифования	1,5-2 часа

#### Сушка с отвердителем №034 при 20°C

На отлип	1 час
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	2 часа
До механического шлифования	2,5-3 часа

**Последующие покрытия:** Акриловые эмали, Полиуретановые эмали.

**Упаковка**

Грунт PU-0.205 - 30 кг в 25 литровом евроведре  
Отвердитель №024 - 12,5 л; 25 л в евроведре  
Отвердитель №034 - 15 л; 25 л в евроведре

**Гарантийный срок хранения**

Грунт PU-0.205 . . . . .	12 месяцев
Отвердитель №024 . . . . .	6 месяцев
Отвердитель №034 . . . . .	6 месяцев